

CARACTERÍSTICAS

Produto desenvolvido para ser usado como revestimento final acrílico para áreas internas e externas proporcionando acabamento manchada de baixa espessura (tipo cimento queimado)

Aplicado com desempenadeira de **aço liso**, proporciona o acabamento liso e manchado, proporcionado pela “queima” do produto antes da secagem.

Por possuir aditivos especiais, previne a formação de mofo, é fácil de aplicar, tem ótimo rendimento e alta durabilidade.

CORES

Disponível em estoque apenas na cor Branco, e mais de 2000 cores disponíveis nos principais catálogos por encomenda, entre em contato com o nosso departamento comercial.

Desenvolvemos a cor que o cliente desejar nesse produto, vale salientar que as cores escuras são mais suscetíveis ao rápido desbotamento.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (NBR 13245/2011)

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira e selada com Fundo Preparador ONE SP ou PRIMER ONE SP.

Retire manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes

Só efetue a aplicação em superfícies devidamente preparadas e com cura mínima dos materiais usados na preparação.

Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm na superfície, regularize previamente com a nossa MASSA REGULARIZADORA ONE SP, e aguarde a cura mínima.

Em regiões litorâneas, recomenda-se após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície a ser revestida, e deixe agir por 24 horas.

PREPARO DO CIMENTO QUEIMADO

Produto pronto para uso, mas caso o aplicador julgue necessário, pode adicionar até 5 % de água limpa para diluição do Cimento Queimado e misturar mecanicamente até obter uma

Produto: CIMENTO QUEIMADO

Revisão: 00

Data da última revisão: 01/10/2025

Página: 02/04

massa homogênea, sem grumos, na trabalhabilidade desejada, não adicionar água além do limite indicado.

Após iniciar a aplicação, o tempo de uso de 60 a 120 minutos, dependendo das condições climáticas e de armazenamento.

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 °C, e com umidade do ar inferior a 90 %.

A superfície de aplicação deve estar limpa, isenta de pó, óleo, graxas e materiais pulverulentos, deve estar tratada contra possíveis infiltrações e umidade e com pelo menos, uma demão de Fundo Preparador ONE SP ou Primer ONE SP, aplicado e seco.

Aplique uma fina camada de até 1 mm do produto em toda a superfície da parede com desempenadeira de **aço inox, lisa**, e já “queime” parte da aplicação de maneira aleatória. Aguarde secar para proceder aplicação da segunda demão.

Na segunda demão de acabamento com uma desempenadeira de **Aço lisa** alisando e retirando os cordões para fechar possíveis buracos e deixar a superfície mais plana. Após a aplicação, aguardar no mínimo 24 horas de secagem para contato com água, ou aplicação de Resina ou outro revestimento acrílico para proteção e brilho.

Geralmente duas demãos são suficientes para se alcançar o efeito desejado, mas em paredes muito irregulares, se faz necessário aplicar mais demãos para uma melhor performance do produto.

Esse tipo de revestimento permite emenda na horizontal e na vertical, use detalhes construtivos para dividir grandes áreas, nas emendas, use fita crepe para delimitar o final e o início da emenda.

Na parte do acabamento, recomendamos no mínimo dois profissionais, um esticando e outro dando o acabamento, em grandes áreas esse número de profissionais deve ser ainda maior.

Em caso de dúvidas, contate o nosso departamento técnico antes da aplicação.

RENDIMENTO

Produto: CIMENTO QUEIMADO

Revisão: 00

Data da última revisão: 01/10/2025

Página: 03/04

Cada embalagem de 25 kg de produto, rende entre 35 e 60 m², recomendamos o consumo entre 0,400 à 0,700 kg/m² para acabamento e cobertura adequada, vale ressaltar que o rendimento exato varia em função da diluição, técnica de aplicação, porosidade e textura da superfície a ser revestida.

EMBALAGEM

Barricas ou latas com 25 kg.

VALIDADE E ESTOCAGEM

(02) dois anos a partir da data de fabricação, desde que mantido em local seco e arejado, protegido da chuva e umidade.

Empilhamento máximo: 2 unidades diretas e uma travando.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Massa Pastosa

Densidade aparente entre 1,50 e 1,70 g cm³

Composição: Resina acrílica, cargas minerais, coalescentes, biocidas não metálicos, espessantes e aditivos.

IMPORTANTE

* O desempenho e o rendimento do produto estão diretamente ligados ao preparo da superfície, preparo do produto, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, logo, estes fatores podem apresentar variações.

* Em se tratando de aplicação em superfícies de concreto, certificar-se que todo resíduo de desmoldante foi eliminado.

* Com incidência de chuvas, recomenda-se não iniciar a aplicação do material.

* Para evitar diferença de cor, recomendamos usar sempre produtos do mesmo lote para um determinado pano ou fachada, porque, os lotes podem ter variações de cor.

Produto: CIMENTO QUEIMADO

Revisão: 00

Data da última revisão: 01/10/2025

Página: 04/04

* A ONE SP se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de preparo e aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à qualidade do material em teste de laboratório.

Químico Responsável: CRQ IV - 04499857

CUIDADOS

* Recomenda-se ao profissional o uso de óculos de segurança e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente em abundância e procurar um médico.

Para mais informações sobre manuseio e segurança durante o uso desse produto, consulte ou solicite a FDS em nosso SITE: www.onesprevestimentos.com.br