BOLETIM TÉCNICO

Produto: Textura Naturalle

CARACTERÍSTICAS

Produto desenvolvido para ser usado como revestimento acrílico desempenado proporcionando efeito Cristal de maneira uniforme.

Aplicado com desempenadeira de **aço inox lisa**, proporciona o acabamento cristal, parecido com reboco grosso, possui repelência a água nos primeiros meses de aplicação (Tempo menor em cores escuras) resiste as intempéries e pode ser produzida em diversas cores, de acordo com a necessidade de cada cliente.

Por possuir aditivos especiais, previne, fungos, tem ótimo rendimento e alta durabilidade.

CORES

Disponível em diversas cores de acordo com as pedras disponíveis, as cores serão produzidos sob encomenda, entre em contato com o nosso departamento comercial.

Desenvolvemos a cor que o cliente desejar de acordo com a disponibilidade das pedras.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (NBR 13245/2011)

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira e selada com o PRIMER ONE SP, na cor de projeto que ficará no fundo do NATURALLE.

Retire manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes

Só efetue a aplicação em superfícies devidamente preparadas e com cura mínima dos materiais usados na preparação.

Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm na superfície, regularize previamente com a nossa MASSA REGULARIZADORA ONE SP, e aguarde a cura mínima.

Em regiões litorâneas, recomenda-se após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície a ser revestida, e deixe agir por 24 horas.

PREPARO DA TEXTURA NATURALLE

Caso o aplicador julgue necessário, pode adicionar até 5 % de água limpa para diluição do NATURALLE e misturar mecanicamente até obter uma massa homogênea, sem grumos, na trabalhabilidade desejada, não adicionar água além do limite indicado.

Após iniciar a aplicação, o tempo de uso de 60 a 120 minutos, dependendo das condições climáticas e de armazenamento.

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 ^{0} C, e com umidade do ar inferior a 90 %.

A superfície de aplicação deve estar limpa, isenta de pó, óleo, graxas e materiais pulverulentos, deve estar tratada contra possíveis infiltrações e umidade e com pelo menos, uma demão de Primer ONE SP, na cor do NATURALLE, aplicado e seco.

Aplique uma fina camada para regularizar a superfície com desempenadeira de **aço inox**, **lisa**, aguarde puxar e aplique outra camada entre 1 e 3 mm do produto em toda à superfície da parede, aguardar puxar para proceder o acabamento com uma desempenadeira de **aço inox lisa**, espalhando e alisando o produto para fechar possível buracos e deixar a superfície mais plana. Após a aplicação, aguardar 74 horas de secagem para exposição a água 180 dias para cura total.

Geralmente uma demão é suficiente para se alcançar o efeito desejado, mas em paredes muito irregulares, se faz necessário aplicar duas demãos para uma melhor performance do produto.

Esse tipo de revestimento não permite emenda na horizontal, use detalhes construtivos para dividir grandes áreas, nas emendas verticais, use fita crepe para delimitar o final e o início da emenda.

Na parte do acabamento, recomendamos no mínimo dois profissionais, um esticando o NATURALLE e outro dando o acabamento, em grandes áreas esse número de profissionais deve ser ainda maior.

Em caso de dúvidas, contate o nosso departamento técnico antes da aplicação.

RENDIMENTO

Cada embalagem de 25 kg de produto, rende 6 m^2, recomendamos o consumo entre 3,5 à 4,5 kg/m^2 para acabamento e cobertura adequada, vale ressaltar que o rendimento exato varia em função da diluição, técnica de aplicação, porosidade e textura da superfície a ser revestida.

EMBALAGEM

Barricas com 25 kg.

VALIDADE E ESTOCAGEM

(03) Três meses a partir da data de fabricação, desde que mantido em local seco e arejado, protegido da chuva e umidade.

Empilhamento máximo: 2 unidades diretas e uma travando.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Massa Pastosa

Densidade aparente entre 1,60 e 1,80 g cm^3

Composição: Resina acrílica, cargas minerais, coalescentes, biocidas não metálicos, espessantes e aditivos.

IMPORTANTE

* O desempenho e o rendimento do produto estão diretamente ligados ao preparo da superfície, preparo do produto, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, logo, estes fatores podem apresentar variações.

* Em se tratando de aplicação em superfícies de concreto, certificar-se que todo resíduo de desmoldante foi eliminado.

* Com incidência de chuvas, recomenda-se não iniciar a aplicação do material.

* Para evitar diferença de cor, recomendamos usar sempre produtos do mesmo lote para um determinado pano ou fachada, porque, os lotes podem ter variações de cor.

Nesse tipo de textura NATURALLE, recomendamos o uso de desempenadeira de aço inox lisa, do início ao fim da aplicação, atente-se para manter a desempenadeira sempre limpa.

* A ONE SP se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de preparo e aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à qualidade do material em teste de laboratório.

Químico Responsável: CRQ IV - 04499857

CUIDADOS

* Recomenda-se ao profissional o uso de óculos de segurança e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente em abundância e procurar um médico.

Para mais informações sobre manuseio e segurança durante o uso desse produto, consulte ou solicite a FDS em nosso SITE: www.onesprevestimentos.com.br