

CARACTERÍSTICAS

Produto desenvolvido para ser usado como revestimento acrílico projetado proporcionando os efeitos travertino e flocado.

Aplicado com pistola de projeção, pode proporcionar dois tipos de acabamento, possui repelência a água nos primeiros meses de aplicação (Tempo menor em cores escuras) resiste as intempéries e pode ser produzida em diversas cores, de acordo com a necessidade de cada cliente.

Por possuir aditivos especiais, previne, fungos, tem ótimo rendimento e alta durabilidade.

CORES

Disponível em estoque apenas na cor Branco, e mais de 2000 cores disponíveis nos principais catálogos por encomenda, entre em contato com o nosso departamento comercial.

Desenvolvemos a cor que o cliente desejar nesse produto, vale salientar que as cores escuras são mais suscetíveis ao rápido desbotamento.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (NBR 13245/2011)

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira e selada com o PRIMER ONE SP, na cor de projeto que ficará no fundo do PROJETADO.

Retire manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes

Só efetue a aplicação em superfícies devidamente preparadas e com cura mínima dos materiais usados na preparação.

Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm na superfície, regularize previamente com a nossa MASSA REGULARIZADORA ONE SP, e aguarde a cura mínima.

Em regiões litorâneas, recomenda-se após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície a ser revestida, e deixe agir por 24 horas.

PREPARO DA TEXTURA PROJETADA

Caso o aplicador julgue necessário, pode adicionar até 5 % de água limpa para diluição do PROJETADO e misturar mecanicamente até obter uma massa homogênea, sem grumos, na trabalhabilidade desejada, não adicionar água além do limite indicado.

Após iniciar a aplicação, o tempo de uso de 60 a 120 minutos, dependendo das condições climáticas e de armazenamento.

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 ° C, e com umidade do ar inferior a 90 %.

A superfície de aplicação deve estar limpa, isenta de pó, óleo, graxas e materiais pulverulentos, deve estar tratada contra possíveis infiltrações e umidade e com pelo menos, uma demão de Primer ONE SP, na cor do Projetado, aplicado e seco.

Aplique uma fina camada para regularizar a superfície (Raspagem) com desempenadeira de aço inox, lisa, aguarde secagem de pelo menos 24 horas.

Após a secagem da “raspagem”, use uma pistola de projeção de massas com caneca e furo adequado, acoplada a um compressor, para aplicar uma demão do produto em toda à superfície da parede, aguardar puxar para proceder o acabamento com desempenadeira de PVC ou plástico, caso o acabamento seja o travertino; ou aguardar a secagem, caso o acabamento seja flocado. Após a aplicação, aguardar 24 horas de secagem para exposição a água e 72 horas para cura total.

Esse tipo de revestimento não permite emenda na horizontal, use detalhes construtivos para dividir grandes áreas, nas emendas verticais, use fita crepe para delimitar o final e o início da emenda, **apenas para a raspagem**.

Na parte do acabamento, recomendamos no mínimo dois profissionais, um projetando e outro dando o acabamento travertino, em grandes áreas esse número de profissionais deve ser ainda maior.

Em caso de dúvidas, contate o nosso departamento técnico antes da aplicação.

RENDIMENTO

Produto: Textura Projetada

Revisão: 00

Data da última revisão: 01/10/2025

Página: 03/04

Cada embalagem de 30 kg de produto, rende entre 6 e 7,5 m², recomendamos o consumo entre 3,5 à 4,0 kg/m² para acabamento e cobertura adequada, vale ressaltar que o rendimento exato varia em função da diluição, técnica de aplicação, bico de aplicação, porosidade e textura da superfície a ser revestida.

EMBALAGEM

Barricas com 30 kg.

VALIDADE E ESTOCAGEM

(03) Três meses a partir da data de fabricação, desde que mantido em local seco e arejado, protegido da chuva e umidade.

Empilhamento máximo: 2 unidades diretas e uma travando.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Massa Pastosa

Densidade aparente entre 1,60 e 1,80 g cm³

Composição: Resina acrílica, cargas minerais, coalescentes, biocidas não metálicos, espessantes e aditivos.

IMPORTANTE

* O desempenho e o rendimento do produto estão diretamente ligados ao preparo da superfície, preparo do produto, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, logo, estes fatores podem apresentar variações.

* Em se tratando de aplicação em superfícies de concreto, certificar-se que todo resíduo de desmoldante foi eliminado.

* Com incidência de chuvas, recomenda-se não iniciar a aplicação do material.

* Para evitar diferença de cor, recomendamos usar sempre produtos do mesmo lote para um determinado pano ou fachada, porque, os lotes podem ter variações de cor.

* A ONE SP se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de preparo e aplicação

Produto: Textura Projetada

Revisão: 00

Data da última revisão: 01/10/2025

Página: 04/04

do produto em obras, responsabilizando-se quanto à qualidade do material em teste de laboratório.

Químico Responsável: CRQ IV - 04499857

CUIDADOS

* Recomenda-se ao profissional o uso de óculos de segurança e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente em abundância e procurar um médico.

Para mais informações sobre manuseio e segurança durante o uso desse produto, consulte ou solicite a FDS em nosso SITE: www.onesprevestimentos.com.br